DURAZIV KAUCIUC® FĂRĂ MIROS

Vopsea superlavabilă albă și bază nuanțare pentru interior

Descriere

Vopseaua superlavabilă cu Kauciuc® **DURAZIV FĂRĂ MIROS** pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare, este astfel formulată încât să corespundă criteriilor stabilite de EU pentru acordarea etichetei de produs ecologic. Remarcabil este faptul că utilizând acest produs nu se mai percepe niciun miros emanat în mediu după uscarea peliculei, așa cum se întâmplă în cazul vopselelor lavabile obișnuite, când anumiți compuși volatili continuă să fie emanați din vopsea mult timp după ce suprafața ei de contact este complet uscată.

DURAZIV FĂRĂ MIROS își propune să aducă un aport important la îmbunătățirea vieții fiecăruia dintre noi, transmițând mesajul **"Mai bine pentru mediu - mai bine pentru tine"**, întrucât:

- în formularea produsului au fost înlocuite sau au fost reduse la minim substanțele care pot agresa organismul uman prin compoziție sau miros (solvenții folosiți ca agenți de coalescență, biocizii, formaldefida liberă, amoniacul și aminele, monomerii acrilici nereacționați, plastifianții, substanțele cancerigene și mutagene)
- conținutul de compuși organici volatili este redus la minim față de vopselele pe bază de apă obișnuite
- folosirea acestei vopsele reduce la minim posibilele riscuri asupra sănătății, mai ales în cazul persoanelor cu sensibilitate crescută: copii, persoane alergice

Este un produs de calitate excepțională, calitate reglementată prin criteriile de acordare a etichetei ecologice. Are lavabilitate excelentă și o putere de acoperire foarte bună, asigură elasticitate ridicată finisărilor realizate cu acest produs, acoperind eventualele viitoare fisuri din suport, are o rezistență deosebită la murdărire și uzură și o aplicare foarte ușoară.

Vopseaua se poate utiliza ca atare, pentru obținerea unor suprafețe mate de culoare alb strălucitor, dar în același timp constituie și baza albă pentru nuanțare. Aceasta se poate colora conform cartelelor DURAZIV STANDARD (cartela restrânsă) sau în sistemul de nuanțare POS, conform cartelei extinse DURAZIV. Aceste sisteme de colorare presupun folosirea coloranților superconcentrați DURAZIV, 100% solizi, atent selecționați astfel încât nu conțin compuși organici volatili sau metale grele și corespund pe deplin scopului acestui produs de a fi cât mai prietenos cu mediul și sănătatea oamenilor, în sistem nefiind introdusă nicio substanță dăunătoare sau agresivă.

Caracteristici:

- prezintă lavabilitate remarcabilă
- putere de acoperire excepțională
- excelentă aplicabilitate (aplicare ușoară)
- reologie controlată astfel încât produsul nu stropește la aplicare
- peliculă hidrofobă și permeabilă la vapori, care asigură respirația pereților
- întreținere ușoară datorită rezistenței la pătare și murdărire, dar și datorită capacității ridicate de a rezista la frecare umedă
- aderență deosebită la suport
- rezistență la uzură, zgâriere și șocuri mecanice, având elasticitate deosebită
- rezistență deosebită la saponificare, putându-se aplica pe orice suprafață minerală, precum: tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de ipsos, beton, plăci de gips-carton, vopsitorii vechi rezistente la frecare și uzură

Utilizare:



Vopsirea suprafețelor minerale interioare noi (gips carton, glet de ciment, ipsos) sau renovarea suprafețelor acoperite cu vopsele pe bază de dispersii sau tapetate. Nu se aplică peste vopsele pe bază de solvent sau zugrăveli de var sau humă.

Date tehnice:

CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
PRODUS LICHID		
Aspect	fluid, vâscos, omogen	vizual
Densitate, 23 °C, g/cm³	1,5 ± 0,05	SR EN ISO 2811 – 1:2002
Conținut nevolatile (105 °C, 25 min.), %	61 ± 2	SR EN ISO 3251:2003
pH	8,0 – 9,0	STAS 8619/1 – 90
Vâsc. Brookfield, DV-II, sp.4; 0,3 rpm., 20 °C, mPa.s 10,0 rpm. 100,0 rpm.	120.000 – 150.000 11.000 – 15.000 3.500 – 5.000	ASTM D 2196 – 99

CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
PELICULA USCATĂ		
Aspect	Peliculă uniformă, albă	vizual
Uscare aparent completă, 23°C, 200 g, ore	6	SR EN ISO 3678:1999
Putere de acoperire • raport de contrast, peliculă umedă, 200µ, % min	99	SR ISO 2814:199
Rezistență la frecare umedă (lavabilitate) • pierderea în grosime a peliculei, µm • cicluri de frecare umedă • clasă lavabilitate	 Max. 20 200 2	 SR EN ISO 11998:2002 SR EN 13300:2002
Grad de alb (Wi313), %	Min. 91	Spectrofotometru

Aplicare:

Pregătirea suprafețelor
Suprafețele noi, maturate, trebuie să fie curate, uscate și desprăfuite. Ele se amorsează cu **DURAZIV AMORSĂ** diluată până la 1:4 cu apă, funcție de gradul de absorbție al acestora.
Suprafețele vechi, deja vopsite, care prezintă zone slab aderente sau cu defecte (exfolieri, fisuri), trebuie reparate prin regletuire sau chituire. Suprafața reparată se lasă să se usuce și se amorsează ca și în cazul suprafețelor noi. Amorsarea are rolul de a regla absorbabilitatea suportului, de a consolida eventualele zone mai friabile și de a reduce consumul de vopsea.

Pregătirea produsului
- stratul 1 - vopsea diluată cu aprox. 10% apă
- stratul 2 - vopsea diluată cu aprox. 5% apă

Se omogenizează bine înainte de utilizare.

Mod de aplicare
- cu rola, pompa airless sau pensula
- se aplică de sus în jos, uniform și fără întrerupere, pentru a preveni stropirea și apariția unor dungi inestetice
- temperatura de aplicare (a mediului): min. +10 °C, max. +30 °C
- umiditatea suportului: maxim 12%
- umiditatea mediului: maxim 70%

Atenție! Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul și calitatea acoperirii.
Nu se combină cu alte produse!

Uscare pentru reacoperire: 2-6 ore, în funcție de temperatura mediului
Uscare totală: 24 ore
Număr de straturi recomandat: 2
Putere de acoperire: 16-18 m^2/litru/1 strat (funcție de tipul suportului și modul de aplicare)
Depozitare - Transport: în ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între +5 °C - +30 °C; risc de depreciere prin îngheț
Deșeuri: reziduurile uscate constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare

REGLEMENTĂRI LEGALE
Compuși organici volatili (COV):
Subcategorie produs: „Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane"
Valoare limită COV, g/l: 75 (2007) / 30 (2010)
Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: max. 15

Natura riscurilor și recomandări de prudență:
S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S24/25 - A se evita contactul cu pielea și ochii
S26 - În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul
S46 - În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta
S7/47 - Păstrați ambalajul (recipientul) închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească +5 °C - +30 °C

Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș

Produs de DURAZIV COLOR SRL
Str. Fagului, nr. 21, 077160, Popești-Leordeni, Jud. Ilfov, România
Tel.: 021.361.53.46/47, Fax: 021.361.53.48
E-mail: office@duraziv.ro, www.duraziv.ro